

Sales para Blanqueamiento SB



Sales de blanqueamiento para todo tipo de metales. La aplicación de estas sales genera un baño que sustituye al ácido sulfúrico para emblanquear las piezas oxidadas que salen del fuego.

Instrucciones de Uso

- Diluir 60-80 gr de Technoflux SB por cada litro de agua, de esta manera la solución estará lista para su uso. Del mismo modo que el ácido sulfúrico, este producto es más efectivo si lo calentamos a unos 60 °C aproximadamente.



R-36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
S-36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

• 50 años de Experiencia • Servicio Técnico Nacional • Mejor relación Calidad Precio